


# SPE-H(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 六角螺栓 / 英制螺纹)



🔥 耐热    🧪 耐药品    ⚡ 电绝缘性



● 材质、表面处理



	<b>SPE-H(INCH)</b>
主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

⚠️ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请将与内螺纹的配合控制在20mm(约0.79in)以下。

- PEEK制六角螺栓。
- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药品性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良, 耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx
- 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位: inch

型号 <span>1</span>	#螺纹公称直径	L <span>2</span>	B	L1	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
<b>SPE-1 / 4-20-H</b>	1/4-20UNC	3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4 1-1/2	0.438	11/64	1742	2.04	0.84 - 1.5	10
<b>SPE-5 / 16-18-H</b>	5/16-18UNC	1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4 1-1/2	0.500	7/32	2915	3.80	1.8 - 3.5	10
<b>SPE-3 / 8-16-H</b>	3/8-16UNC	1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4 1-1/2	0.563	1/4	4424	6.35	2.6 - 5	10

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品


备有PEEK制六角螺母(英制螺纹)

**[SPE-N(INCH)]**。➡ P.xxxx



● 型号指定

**SPE-1/4-20-3/8-H**



1 散装零售 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	🧼 无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	🔧 螺纹切割 ➡ P.xxxx 可对应, 费用另计	🔒 防松动 ➡ P.xxxx 不可对应	🔧 防脱落加工 ➡ P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------